



## Feroe DELIMAR

Numéro d'article 37011



1001 3001 5001 5002 6001 8001 8002 9001

Largeur	140 cm
Poids	509 g/m <sup>2</sup>
Rapport	pas de répétez
Composition	100% Polyolefinic FR
Non Feu	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, IMO Res. A652 (16), , TRANSLATE FR: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Solidité à la lumière	6
Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105 C10	note 4-5
Solidité au lavage 60°C DIN EN ISO 105 C10	note 5
Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1 %
Variation dimensionnelle lavage 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-3%, trame env. +/-2 %
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5, humide: note 4-5
Résistance à l'abrasion Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	note 4-5 pour 2000 tours
Entretien	
Entretien Health & Care	
Autres	-

Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.